

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
15. November 2001 (15.11.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 01/86010 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C22B 3/44,  
C02F 1/62, 9/00, 1/52, C01G 49/10

(74) Anwälte: JÖNSSON, Hans-Peter usw.; Von Kreisler  
Seltling Werner, Deichmannhaus am Dom, 50667 Köln  
(DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/05178

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): CA, NO, US.

(22) Internationales Anmeldedatum:  
8. Mai 2001 (08.05.2001)

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT,  
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,  
NL, PT, SE, TR).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
100 22 867.4 10. Mai 2000 (10.05.2000) DE

**Veröffentlicht:**

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden  
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen  
eintreffen

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): KRONOS TITAN GMBH & CO. OHG [DE/DE];  
Peschstrasse 5, 51373 Leverkusen (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen  
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on  
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe  
der PCT-Gazette verwiesen.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHINKITZ, Dieter  
[DE/DE]; Pfarrer-Jekel-Strasse 5, 51381 Leverkusen (DE).



(54) Title: METHOD FOR ELIMINATING NICKEL IONS AND LEAD IONS FROM FERROUS SALT SOLUTIONS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ENTFERNEN VON NICKEL- UND BLEIIONEN AUS EISENSALZLÖSUNGEN

(57) Abstract: For purifying an iron(II) salt solution contaminated with nickel ions and lead ions, the hyperstoichiometric addition of sodium sulfide or sodium hydrogen sulfide in the acid range has proved itself as suitable when a residence time in the order of one hour is adhered to before the sulfides are removed by filtration. The residual contents are equal to less than 30 mg per liter for nickel and less than 7.5 mg per liter for lead.

(57) Zusammenfassung: Zur Reinigung einer mit Nickel- und Bleiionen belasteten Eisen(II)salzlösung hat sich die überstöchiometrische Zugabe von Natriumsulfid oder Natriumhydrogensulfid im sauren Bereich als geeignet erwiesen, wenn vor der Abfiltration der Sulfide eine Verweilzeit in der Größenordnung einer Stunde eingehalten wird. Die Restgehalten liegen dann für Nickel unter 30 mg pro Liter und bei Blei unter 7,5 mg pro Liter.

BEST AVAILABLE COPY

## Verfahren zum Entfernen von Nickel- und Bleiionen aus Eisensalzlösungen

Die Erfindung richtet sich auf ein Verfahren zum Entfernen von Nickel- und Bleiionen aus Eisen(II)salzlösungen durch Fällen und Abtrennen entsprechender Sulfide.

Generell erfolgt eine Herabsetzung der Schwermetallionenkonzentration (Reinigung) in Lösungen durch chemische Ausfällung entsprechender Hydroxide oder Karbonate. Im industriellen Maßstab wird jedoch die auf Grund des niedrigen Löslichkeitsproduktes erwartete Reinigungswirkung aus vielerlei Gründen oft nicht erreicht; von Einfluß sind die Zeit (Unvollständigkeit der Reaktion), der Gehalt anderer in der Lösung vorhandener Stoffe (deren "Ionenstärke"), mögliche Komplexbildungen (Umwandlungen in Verbindungen mit höherer Löslichkeit) und vor allem die Handhabbarkeit der Niederschläge (z. B. deren Filtrierbarkeit).

Eine Fällung von Schwermetallionen als Schwermetallsulfide ist i. d. R. auch möglich und manchmal bevorzugt, da oft schon im sauren Bereich die Löslichkeit der Sulfide hinreichend niedrig ist, siehe z. B. D. Bhattacharyya et al., Precipitation of heavy metals with sodium sulfide: Bench-scale and full-scale experimental results, American Institute of Chemical Engineers Symposium Series 209, Vol. 77 (1981) 31-38. In L. Bauch et al., Elimination von Blei und Nickel aus salzreichen Wässern durch Sulfidfällung und Flockung, Vom Wasser, 75, 375-392 (1990), wird jedoch darauf hingewiesen, dass die nach den thermodynamischen Daten zu erwartenden niedrigen Restkonzentrationen vor allem von Nickel in salzreichen Abwässern praktisch nicht erreicht werden.

Aufgabe der Erfindung war ein Verfahren im industriellen Maßstab zur weitgehenden Entfernung von Blei- und Nickelionen aus Eisensalzlösungen, wobei sich die Eisenionen überwiegend im

zweiwertigen Zustand befinden. Unter weitgehend soll verstanden werden, dass bei Nickel 30 mg pro l und bei Blei 7,5 mg pro l sicher unterschritten werden, aber möglichst wenig gelöstes Eisen dabei mit ausfallen soll.

Die Aufgabe wird von einem Verfahren zum Entfernen von Nickel- und Bleiionen aus Eisen(II)salzlösungen durch Fällern und Abtrennen entsprechender Sulfide gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, dass im sauren Bereich ein Alkalisulfid überstöchiometrisch zugegeben wird und nach einer Verweilzeit der Niederschlag abfiltriert wird.

Entgegen den bisherigen Erfahrungen können so in großtechnischem Maßstab wirtschaftlich und sicher Eisen(II)salzlösungen gereinigt werden. Auch in gesättigten Eisen(II)salzlösungen werden die Nickelionengehalte von 30 mg/l unterschritten, Werte die beispielsweise in Deutschland beim Einsatz von Eisen(II)salzlösungen zur Wasseraufbereitung eingehalten werden müssen.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist nicht auf verhältnismäßig "reine" wässrige Lösungen mit einem geringen Blei- und Nickelionengehalt anwendbar. Es ist ein hinreichend hoher Gehalt bis hin zur Sättigung an Eisen(II)ionen für das Verfahren erforderlich, was bei technischen Lösungen, die beispielsweise beim Stahlbeizen oder beim Auslaugen des bei der Herstellung von Titandioxid nach dem Chloridverfahren anfallenden Zyklonstaubes entstehen, gegeben ist.

In solchen technischen Eisen(II)salzlösungen sind stets - wenn auch oft in geringem Umfang - Eisen(III)ionen vorhanden. Sie werden eher als die Eisen(II)ionen schon im sauren Bereich gefällt und scheinen in einer Reaktionskette als "Sulfidüberträger" auf gelöstes Nickel zu fungieren. Dieses (langsam gebildete)  $\text{Ni}_2\text{S}_3$  (mit extrem niedrigem Löslichkeitsprodukt) wird aus der Lösung entfernt, und diese Langsamkeit

der Reaktion dürfte der Grund für die unbedingt einzuhaltende und überaus lange Verweilzeit von größenordnungsmäßig einer Stunde sein.

Besonders geeignet als Fällmittel sind wässrige Lösungen von Natriumhydrogensulfid oder Natriumsulfid. Bei den Reaktionsbedingungen wird wegen der hohen Eisenkonzentration kein Schwefelwasserstoff freigesetzt.

Die Erfindung ist im Folgenden beispielhaft beschrieben.

Eine typische "belastete" Eisen(II)chloridlösung aus Zyklonstaub, wie er bei der Herstellung von Titandioxid nach dem Chloridprozess anfällt, hat folgende Zusammensetzung: Fe 8,8 Gew.-%, Mn 1,61 Gew.-%, HCl 2,6 Gew.-%, Ti 410 ppm, Cr 1170 ppm, V 2420 ppm, Nb 580 ppm, Zr 1146 ppm, Ni 95 ppm, Pb 16 ppm. Durch selektive Fällung mit einer Kalksteinmehl-Suspension (wie beispielsweise in der DE 42 43 559 A1 beschrieben) bei einem pH-Wert um 3 werden die drei- und höherwertigen Schwermetalle, insbesondere Chrom, Vanadium, Titan und Zirkonium als Hydroxide ausgefällt und abfiltriert. Die in Lösung verbleibenden von der Hydroxidfällung nicht erfassten Schwermetallionen umfassen das gesamte Nickel und das Blei der Ursprungslösung, so dass eine nach DE 42 43 959 A1 vorgereinigte Lösung die vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwerte überschreitet.

Gemäß der Erfindung gelingt die erforderliche Herabsetzung der Nickel- und Bleiionenkonzentration, wenn nach der Vorneutralisation vorzugsweise mit Dolomitsteinmehl, also noch im sauren Bereich, etwa bei pH 3, Alkalisulfid in die (gesättigte) Eisen(II)salzlösung (etwa 8,5 Gew.-% Fe) zudosiert wird. In einer typischen Anordnung wird eine mit Kalksteinmehl vorneutralisierte Eisenlösung (16 m<sup>3</sup> Charge) in einen Behälter abgelassen und während dieser Zeit 100 l Alkalisulfidlösung (14 %ig) kontinuierlich zudosiert. Die Zugabemenge an Alkalisulfid wird zuvor einmal empirisch ermittelt und beibehalten; bezogen allein auf die

Summe von Nickel und Blei ist die Menge des Alkalisulfides überstöchiometrisch dosiert. Da jedoch die mitgefällten Eisen(III)ionen (und partiell auch Mangan) zu berücksichtigen sind, liegt der stöchiometrische Überschuß in engen Grenzen. Im Anschluß an die Sulfidzugabe ist eine Verweilzeit von einer Stunde erforderlich, um die Ausfällung zu vervollständigen. Danach erfolgt eine Filtration der Schwermetallsulfide gemeinsam mit den Schwermetallhydroxiden, die effektiv mittels einer Membranfilterpresse durchgeführt werden kann. Das Filtrat aus der Filterpresse der nunmehr gereinigten Eisen(II)chloridlösung enthält Nickel und Blei in einer Konzentration, die den gesetzlichen Auflagen genügt.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die in DE 42 43 559 A1 aufgezeigte sehr gute Filtrierbarkeit "kugelförmiger" Hydroxide durch die Sulfidfällung nicht beeinträchtigt wird.

Wird von NaHS-Sackware ausgegangen, tritt beim Ansetzen der Alkalisulfidlösung eher eine Geruchsbelästigung durch Schwefelwasserstoff auf als bei Na<sub>2</sub>S-Sackware.

Die Ergebnisse sind im Einzelnen in der Tabelle 1 dargestellt. Da die Reinigungswirkung in beiden Fällen vergleichbar gut ist, sprechen die Betriebsversuche für die Verwendung von Na<sub>2</sub>S-Schuppen.

**Tabelle 1**

Lösung aus:	NaHS	Na <sub>2</sub> S
zugegebene Menge pro 200 t - Ansatz	11,6 kg (entspricht 600 ppm NaHS 70 - 72 %)	20 kg (entspricht 1000 ppm Na <sub>2</sub> S 60 - 62 %)

mittlerer Sulfidionengehalt [ppm]	240	246
Ni-Gehalt der Ausgangsproben [mg/mol Fe]	35 - 50	
Pb-Gehalt der Ausgangsproben [mg/mol Fe]	6,6 - 8,4	
mittlerer Ni-Gehalt nach Abreicherung [mg/mol Fe]	16	7,5
mittlerer Pb-Gehalt nach Abreicherung [mg/mol Fe]	4,9	4,7

Patentansprüche

1. Verfahren zum Entfernen von Nickel- und Bleiionen aus Eisen(II)salzlösungen durch Fällen und Abtrennen entsprechender Sulfide, dadurch gekennzeichnet, dass im sauren Bereich ein Alkalisulfid überstöchiometrisch zugegeben wird und nach einer Verweilzeit der Niederschlag abfiltriert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Eisen(II)salzlösung durch Auslaugen des bei der Herstellung von Titandioxid nach dem Chloridverfahren anfallenden Zyklonstaubes entstanden ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Eisen(II)salzlösung eine Stahlbeizlösung ist.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der pH-Bereich der Eisen(II)salzlösung während der Zugabe des Alkalisulfids 3 - 3,5 beträgt.
5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als Alkalisulfid Natriumhydrogensulfid zugegeben wird.
6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als Alkalisulfid Natriumsulfid zugegeben wird.
7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Alkalisulfid als wässrige Lösung

zugegeben wird.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die eingesetzte Menge Alkalisulfid für eine gesättigte Eisen(II)salzlösung im Bereich 600 - 1000 ppm liegt.
9. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Verweilzeit bis zur Abtrennung des Sulfidniederschlags im Bereich 1 Stunde liegt.
10. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Restgehalt an Nickel nach der Sulfidfällung unter 30 mg pro Liter Eisensalzlösung liegt.
11. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Restgehalt an Blei nach der Sulfidfällung unter 7,5 mg pro Liter Eisensalzlösung liegt.



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inteq onal Application No  
PCT/EP 01/05178

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C22B3/44 C02F1/62 C02F9/00 C02F1/52 C01G49/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C22B C02F C01G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 4 503 017 A (GADD ROLF K ET AL) 5 March 1985 (1985-03-05) column 1, line 13 - line 16; example 1 column 2, line 5 - line 20	1-11
Y	DATABASE WPI Section Ch, Week 198732 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M25, AN 1987-226841 XP002177659 & SU 1 275 055 A (KRASY NONFERR METAL), 7 December 1986 (1986-12-07) abstract	1,4
Y	DE 42 43 559 A (KRONOS TITAN GMBH) 23 June 1994 (1994-06-23) cited in the application page 3, line 30 - line 40; claims 1-3	2,3,8
	-/--	



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

\*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

\*E\* earlier document but published on or after the international filing date

\*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

\*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

\*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*Z\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 September 2001

Date of mailing of the international search report

28/09/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Bombeke, M

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 01/05178

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 3 740 331 A (ANDERSON J ET AL) 19 June 1973 (1973-06-19) column 3, line 33 - line 42; example II; tables I,II	5-7,9-11
Y	US 4 102 784 A (SCHLAUCH RICHARD M) 25 July 1978 (1978-07-25) examples V,VII	5-7

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int'l. Patent Application No

PCT/EP 01/05178

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4503017	A	05-03-1985	SE 420487 B	12-10-1981
			CA 1165907 A1	17-04-1984
			ES 499707 D0	01-05-1982
			ES 8204697 A1	16-08-1982
			FI 813323 A	23-10-1981
			FR 2477521 A1	11-09-1981
			GR 74477 A1	28-06-1984
			IT 1136915 B	03-09-1986
			JP 57500233 T	12-02-1982
			PH 16981 A	04-05-1984
			PT 72522 A , B	01-03-1981
			SE 8001720 A	05-03-1980
			WO 8102569 A1	17-09-1981
SU 1275055	A	07-12-1986	SU 1275055 A1	07-12-1986
DE 4243559	A	23-06-1994	DE 4243559 A1	23-06-1994
			AU 658081 B2	30-03-1995
			AU 5206593 A	07-07-1994
			CA 2112076 A1	23-06-1994
			DE 59302604 D1	20-06-1996
			EP 0604817 A1	06-07-1994
			US 5407650 A	18-04-1995
US 3740331	A	19-06-1973	AU 465742 B	09-10-1975
			AU 4262472 A	29-11-1973
			CA 968084 A1	20-05-1975
			JP 51043307 B	20-11-1976
US 4102784	A	25-07-1978	AU 2436177 A	26-10-1978
			CA 1069626 A1	08-01-1980
			JP 52148473 A	09-12-1977

## A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C22B3/44 C02F1/62 C02F9/00 C02F1/52 C01G49/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C22B C02F C01G

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, EPO-Internal

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 4 503 017 A (GADD ROLF K ET AL) 5. März 1985 (1985-03-05) Spalte 1, Zeile 13 - Zeile 16; Beispiel 1 Spalte 2, Zeile 5 - Zeile 20 ---	1-11
Y	DATABASE WPI Section Ch, Week 198732 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M25, AN 1987-226841 XP002177659 & SU 1 275 055 A (KRASY NONFERR METAL), 7. Dezember 1986 (1986-12-07) Zusammenfassung --- -/--	1,4



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*&amp;\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

17. September 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

28/09/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Bombeke, M

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 42 43 559 A (KRONOS TITAN GMBH) 23. Juni 1994 (1994-06-23) in der Anmeldung erwähnt Seite 3, Zeile 30 - Zeile 40; Ansprüche 1-3 -----	2,3,8
Y	US 3 740 331 A (ANDERSON J. ET AL) 19. Juni 1973 (1973-06-19) Spalte 3, Zeile 33 - Zeile 42; Beispiel II; Tabellen I,II -----	5-7,9-11
Y	US 4 102 784 A (SCHLAUCH RICHARD M) 25. Juli 1978 (1978-07-25) Beispiele V,VII -----	5-7

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 01/05178

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4503017	A	05-03-1985	SE 420487 B	12-10-1981
			CA 1165907 A1	17-04-1984
			ES 499707 D0	01-05-1982
			ES 8204697 A1	16-08-1982
			FI 813323 A	23-10-1981
			FR 2477521 A1	11-09-1981
			GR 74477 A1	28-06-1984
			IT 1136915 B	03-09-1986
			JP 57500233 T	12-02-1982
			PH 16981 A	04-05-1984
			PT 72522 A , B	01-03-1981
			SE 8001720 A	05-03-1980
			WO 8102569 A1	17-09-1981
SU 1275055	A	07-12-1986	SU 1275055 A1	07-12-1986
DE 4243559	A	23-06-1994	DE 4243559 A1	23-06-1994
			AU 658081 B2	30-03-1995
			AU 5206593 A	07-07-1994
			CA 2112076 A1	23-06-1994
			DE 59302604 D1	20-06-1996
			EP 0604817 A1	06-07-1994
			US 5407650 A	18-04-1995
US 3740331	A	19-06-1973	AU 465742 B	09-10-1975
			AU 4262472 A	29-11-1973
			CA 968084 A1	20-05-1975
			JP 51043307 B	20-11-1976
US 4102784	A	25-07-1978	AU 2436177 A	26-10-1978
			CA 1069626 A1	08-01-1980
			JP 52148473 A	09-12-1977

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**